

*Damien*



**TELA “NON WOVEN” PARA BATAS**

### **CARACTERÍSTICAS**

LARGO TOTAL:	120 M
ANCHO PECHO TOTAL:	140 M
LARGO MANGA:	57 CM
ANCHO PUÑO CARDIGAN	5 CM
COMPOSICION:	100% POLIESTER
ANTIESTATICA:	SI
USO:	BATAS DESECHABLE PARA MATERIAL QUIRÚRGICO ELABORADA CON LA MEJOR CALIDAD, RESISTENTE Y AJUSTABLE.
COLOR:	PUEDE VARIAR EN CADA LOTE
NOTA CONFECCION:	BIES EN CONTORNO DE CUELLO, AMARRE POR ESPALDA, FRENTE CON COSTURA EN MEDIO.

---

# Sprezzatura *by*



www.memfabrics.com

## Damien



TELA "NON WOVEN" PARA BATAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / INFORMACIÓN TÉCNICA

COLORES:	2	BLANCO, AZUL
ANCHO:	150 ± 3%	CMS
PESO X M2:	40 ± 10%	GMS
ESPESOR:	.03 ± .05	MM
LARGO APROX PIEZA:		200 MTS
COMPOSICION:	100% POLIESTER	
SOPORTE PORTERIOR:		NO
RAPPORT / DIRECCIÓN:		NO APLICA
USO:		BATAS CUBREBOCAS, GORROS Y CUBRE BOTAS
COLOR: PUEDE VARIAR EN CADA LOTE		

---

RESISTENCIA AL PILLING:	NO APLICA
-------------------------	-----------

---

INSTRUCCIONES DE LAVADO:	NO USAR CLORO NI SUSTANCIAS ABRASIVAS NO USAR SECADORA NO EXPRIMIR, NI RETORCER LAVAR A MANO MUY SUAVEMENTE TEMPERATURA MAXIMA 30° CENTIGRADOS
--------------------------	--

---

ACABADOS:	WATER TREATMENT:	SI
	ANTI-BACTERIAL:	NO
	ANTI-MOHO O ANTI-HONGOS:	NO
	ANTI-MANCHAS:	NO
	ANTI-FLAMA:	NO
	LIMPIEZA:	NORMAL, VER INSTRUCCIONES DE LAVADO

---

RESULTADO ANÁLISIS:	REPELENCIA AL AGUA:	90 % SPRAY TEST AATCC 22-05
	REPELENCIA AL ACEITE:	
	SOLIDEZ AL AGUA CLORADA:	
	SOLIDEZ AL AGUA DE MAR:	
	SOLIDEZ A LA LUZ SOLAR:	
	SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL:	
	SOLIDEZ AL FROTE SECO:	
	SOLIDEZ AL FROTE HÚMEDO:	
	FLAMABILIDAD:	
	RESISTENCIA A LA RUPTURA	ASTM D751-79
	ELONGACION A LA RUPTURA	ASTM D751 -79
	RESISTENCIA AL DESGARRE	≥5 ASTM D751 -79

---

ABRASIÓN :	MARTINDALE TEST:	NO APLICA
	WYZENBEEK TEST:	NO APLICA

---